



LINPAC Packaging Pontivy

Parc d'activités de Kerguiloten • 56920 Noyal-Pontivy • France

Tel. (33) 02 97 28 70 70 • Fax (33) 02 97 28 70 71

E-mail : linpac@linpac.com • www.linpac.com

VLMZ36

LINwrap PVC CLING FILM FOR FOOD PACKAGING

	Unit <i>Unité / Unidad / Unità / Maßeinheit</i>	Method <i>Méthode / Methodo / Metodo / Verfahren</i>	Value <i>Valeur / Valor / Valore / Wert</i>	
General characteristics				
Colour <i>Couleur / Color / Colore / Farbe</i>	/		pink	/
Thickness <i>Epaisseur / Espesor / Spessore / Dicke</i>	μ		8,0	+/- 10%
Standard length <i>Longueur / Largo / Lunghezza / Länge</i>	m		3000 - 15000	-0 / +1,5%
Range of width <i>Laize / Ancho / Fascia / Breite</i>	mm	LINPAC	250 - 900	+/- 5mm
Standard core <i>Mandrin / Mandril / Mandrino / Kern</i>	mm		76 (= 3") VLMZ36	113 (=4,5") VLMZ36 A
Structure <i>Structure / Estructura / Struttura / Struktura</i>			☐ - MultiLayer	☒ - MonoLayer
Tensile characteristics				
Machine Direction (MD) 	Strength	N/mm ²	25	mini
	Elongation	%	110	mini
Cross Direction (CD)	Strength	N/mm ²	23	mini
	Elongation	%	144	mini
Permeability properties				
Oxygen transmission (O ₂) 	cm ³ /m ² .24h.bar	ISO 15105-2 (23°C ; 0% RH)	7000	+/- 20%
Carbon dioxide transmission (CO ₂) 	cm ³ /m ² .24h.bar	ISO 15105-2 (23°C ; 0% RH)	51000	+/- 20%
Water vapour transmission (H ₂ O) 	g/m ² .24h.bar	ISO 2528 (23°C ; 75% RH)	177	+/- 20%

Application

Automatic

automatique / automático / automatico / automatisch



Manual

manuelle / manual / manuale / Manuell



Remarks



- Optimal storage conditions : 15/20°C away from humidity. Film properties may be altered in extreme storage conditions.

- We recommend use of our films within a delay of 6 months after delivery for the LINwrap Polyolefin range and 12 months for LINwrap PVC range.

- The figures in this document are given for information only.



- Conditions idéales de stockage : 15/20°C à l'abri de l'humidité. Les propriétés du film peuvent être modifiées dans des conditions de stockage extrêmes.

- Nous recommandons une utilisation de nos films dans un délai maximum après livraison de 6 mois pour la gamme LINwrap Polyolefin et de 12 mois pour la gamme LINwrap PVC.

- Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif.



- Condiciones de almacenamiento óptimas : entre 15 y 20 ° C protegido de la humedad. Las propiedades de la película pueden sufrir alteraciones en condiciones de almacenamiento extremas.

- Recomendamos una utilización de Nuestros films en un plazo máximo después de la entrega de 6 meses para la gama LINWRAP Polyolefin y 12 meses para la gama LINwrap PVC.

- La información técnica en este documento se ofrece a título indicativo.



- ideali di stoccaggio : 15/20°C in ambiente non umido. le proprietà del film possono essere modificate in condizioni di stoccaggio estremi.

- Raccogliamo l'utilizzo dei nostri film in un termine massimo di sei (6) mesi dopo la consegna per la gamma LINwrap Polyolefin e di dodici (12) mesi per la gamma LINwrap PVC.

- Le informazioni di questo documento sono indicative.



- Optimale Lagerbedingungen : 15/20°C, trocken lagern, von Feuchtigkeit fernhalten. Die Kondition der Frischhaltefolie kann sich bei extremen Lagerbedingungen ändern.

- Wir empfehlen , unsere PE-Folien innerhalb 6 Monate - nach Lieferung- und unsere PVC-Folien innerhalb 12 Monate anzuwenden.

- Die Zahlen und Werte dieses Dokumentes dienen nur zur Information.

Date : 09/07/2015



Issued by an electronic system

